



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna  
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

## Nazwa produktu

**PLASTI SKIN by DECO COLOR® aerosol line**

## Numer artykułu

17 000; 17 100; 17 200; 17 300; 17 400; 17 500; 17 600; 17 700; 17 800; 17 900

## Dostawca/Producent

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

## Opis produktu

Elastyczna folia szybko schnąca w macie, na każdy rodzaj powierzchni. Szerokie zastosowanie: przemysł, dekoracja, mototuning, dom i ogród. Dodatkowo ochrona antykorozyjna. Największy atut - łatwość ściągania. Maluj śmiało, nie podoba się - zerwij!

## Właściwości produktu

Łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszym okresie. Nie musisz stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ściągasz. Powierzchnia, z której zdejmujesz powłokę pozostaje nieuszkodzona.

Właściwości antypoślizgowe

Nie narusza pierwotnej struktury malowanej powierzchni

Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur od -35°C do +90°C

Odporny na działanie wody

Odporny na działanie czynników mechanicznych

Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz

Zastosowane gazy wolne od CFC

## Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	400 ml
Baza	żywica polimerowa
Kolor	bezbarwny, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, czarny, biały, złoty, srebrny
Połysk	mat
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	5-8 min
Nieprzylepny	15-20 min
Twardy/gotowy do pokrycia	16-20 h
Wydajność	od 1,5 do 2m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na temperaturę	od -35°C do +90°C
Zawartość LZO	80%
Zawartość substancji trwałych	20%
Odporność na benzynę	brak
Odporność na alkohol	brak
Stosowanie podkładów	niezalecane



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna  
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Możliwość nanoszenia innych powłok                      niezalecana

## Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

Uwaga. Grubość i elastyczność naniesionej powłoki zależy od ilości położonych warstw. Warstwa to 30-40 mikronów. Należy zaaplikować warstwę 100-120 mikronów, czyli co najmniej 3 warstwy. Warstwy nakładać w odstępach 10 minut pomiędzy jedna a druga.

Łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszym okresie. Nie musisz stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ściągasz.

## Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

**Karta techniczna produktu wersja 04 z dnia 25/03/2014**